

KR-0246 KRONO MATE**INTERIOR BLANCO**

Pintura Plástica Mate Mural



ENVASE	TAMAÑO
Plástico	12 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mural económica mate a base de copolímeros acrílicos. Especialmente diseñada para la decoración de paredes y techos interiores. Al secar deja una película tersa y suave, de agradable acabado mate sedoso, con una excelente cubrición y buena blancura.

USOS

Decoración de interiores

COMPOSICIÓN

LIGANTE:	Copolímeros acrílicos en emulsión.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:	Bióxido de titanio rutilo, carbonato cálcico y silicato magnésico.
ADITIVOS:	Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, coloides protectores, plastificantes, coalescentes y antiespumantes.
DILUYENTE:	Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate	Viscosidad: 115 ± 35
Poises	
Densidad:	1,7 ± 0,1 Kg/L
Blancura:	96 ± 1 %
Contenido sólido en peso:	68 ± 1 %
Cont. máx. de COV permitido 2010:	30 g/L
Cont. máx. de COV del producto:	30 g/L Secado tacto: 15 - 20 minutos
Secado repintado:	3 - 4 horas
Secado total:	10 - 15 días
Rendimiento teórico:	6 - 8 m ² /L

Parámetros de ensayo:

* Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 6, 20 rpm, 25 °C.

* Blancura: 200 µm.

* Secado: Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental.

* Rendimiento: Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- KROMACRIL KRONO MATE INTERIOR BLANCO se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto antes de su uso.
- Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera con un máximo del 15% de agua, en función de la porosidad del soporte. La segunda mano de acabado diluir con un máximo del 5% de agua. En la aplicación con pistola airless la dilución variará según la boquilla empleada y la presión utilizada.
- Secaje a 25°C y 65% de humedad relativa: el producto no mancha al cabo de 15 - 20 minutos y se puede repintar a las 3 -4 horas.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.
- No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días.
- Rendimiento: 6-8 m² por litro y capa.

PREPARACIONES PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas).

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

Si existiesen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con KROMACRIL LIMPIADOR REFORZANTE (KR-0905), y si el ataque fuese muy abundante, aplicar a continuación del lavado una mano de KROMACRIL IMPRIAMCIÓN SANEADORA SELLADORA.

En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de KROMACRIL FIJATIVO F1 (KR-0907).

A continuación aplicar KROMACRIL KRONO MATE INTERIOR BLANCO como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.

Eliminar por completo las viejas pinturas a la cal, a la cola o al temple, por medio de abundante lavado y cepillado a fondo de la superficie.

Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de un año.

Se envasa en botes de plástico litografiados de 23 Kg.

RESUMEN

Pintura plástica mate para interiores, con acabado terso de gran finura y buena blancura.

SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Productos no inflamables. No apto para uso infantil. Apto para uso doméstico. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que los solicite.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.