

KR-0406 REVESTEX PETREO LISO BLANCO POLAR ANTIMOHO



DESCRIPCIÓN

Revestimiento mate a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.

Para la decoración y protección de todo tipo de paredes en exterior.

CONTIENE UN PRODUCTO BIOCIDA CON PROPIEDADES FUNGICIDAS
INGREDIENTES: DIURON, SALES DE ZINC DE PIRIDINA;2 OCTIL 2H
ISOCIAZOL-3 ONA

EL AGUA RESIDUAL DE LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO NO DEBE ALCANZAR EL SUELO O AGUAS SUPERFICIALES.

que es plenamente eficaz contra el desarrollo de hongos y algas responsables de la degradación del film.

Revestex petreo liso antimoho tiene un amplio espectro de actividad contra hongos y algas, siendo eficaz contra los siguientes organismos:

ENVASE	TAMAÑO
Plástico	4 L
Plástico	15 L

Microorganismos		
Hongos	Levaduras	Algas
Alternaria aternata	Candida albicans	Chlorella emersonii
Aspergillus Níger	Rhodotorula rubra	Gloeocapsa sp.
Aspergillus versicolor	Saccharomyces cerevisiae	Nostoc commune
Aureobasidium pullulans		Pleurococcus sp.
Cladosporium cladosporoides		Scenedesmus vacuolatus
Penicillium funiculosum		Stichococcus bacillaris
Penicillium purpurogenum		Stigeoclonium tenue
Phoma violacea		Trentepohlia aurea
Ulocladium atrum		Trentepohlia odorata

APLICACIÓN

Aplicación a brocha o rodillo directamente sobre todo tipo de pared. La superficie a pintar debe estar limpia sin polvo y sin pintura suelta. La dilución y limpieza se hará con agua.

CONSERVACION

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente, de no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	240 (poises, brookfield, 20 rpm, sp6)
Rendimiento	6-9 m ² /l.
Peso específico	1,54 g/cc
Secado	De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar
Blancura (Refl. ZRM 45/0°)	89,3
Cubrición (Relación de contraste)	94,70%
Lavabilidad (DIN 53 778)	Superior a 20.000 PSD

PRECAUCIONES

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Evitar aplicar sobre soportes helados, muy húmedos o excesivamente calientes. No aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C.

En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.