

KR-0924 KROMALITE FACHADA AQUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Producto de nueva tecnología que permite fabricar una pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y adherente y con un COV muy bajo. Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia y capacidad de penetración en el sustrato. Resistente a la alcalinidad. Impermeable, transpirable, seca rápidamente, es autolimpiable y resistente a hongos y mohos. Posee una importante microporosidad que deja respirar al soporte.



GARANTÍA DEL PRODUCTO

Por sus excelentes características y durabilidad, nuestro departamento técnico garantiza el producto de referencia por 10 años, siempre que previamente, para uniformar la absorción y consolidar la superficie, se aplique aditivo penetrante KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907) o KROMALITE IMPRIMACION AQUA (KR-0929), según soporte, a razón de 150-200 gr/m², y que el consumo mínimo de KROMALITE FACHADA AQUA sea de 3,7 m²/L. Esta garantía podría variar en caso de condiciones climáticas extremas que desaconsejen su aplicación o por no seguir las indicaciones descritas en esta ficha técnica. En todo caso, la garantía será tramitada por personal técnico acreditado por la empresa tras la evaluación de la solicitud correspondiente.

ENVASE	TAMAÑO
Plástico	4 L
Plástico	15 L

USOS / ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de superficies de albañilería.
- Exterior e interior.
- Fachadas.
- Tejas.
- Hormigón.
- Morteros de cemento.
- Superficies murales en general.
- Restauración de centros históricos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Mate absoluto, sin reflejos.
- Altamente lavable.
- Excelente aplicabilidad.
- Muy buena nivelación.
- Buena elasticidad. Adecuada a los movimientos normales del soporte, no cuartea.
- Transpirable al vapor de agua.
- Muy buena blancura y opacidad.
- Excelente cubrición.
- Impermeable.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Autolimpiable.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA
COLOR	Carta y colores s/muestra	CARTA PROPIA
ACABADO	G3 MATE	UNE-EN 1062-1
BRILLO 85°	< 3	UNE-EN ISO 2813
COORDENADAS CROMÁTICAS, L*	91 a 93	UNE 48073
COORDENADAS CROMÁTICAS, a*	-1,30 a -1,10	UNE 48073
COORDENADAS CROMÁTICAS, b*	0,00 a 0,20	UNE 48073
BLANCURA BERGER	84-86	UNE 48073
OPACIDAD	92-94%	UNE-EN ISO 6504-3

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA
DENSIDAD	1,50-1,54 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
pH	9,5-10	ENSAYO INTERNO
VISCOSIDAD (ISO)	7000-13000 (mPa.s) (20 rpm, husillo R6)	ASTM D 2196-10
FINURA DE DISPERSIÓN (GRANULOMETRÍA)	15-25 micras	UNE-EN ISO 1524 / UNE-EN 1062-1

REFERIDAS A SU FORMULACIÓN	VALOR	NORMA
CONTENIDO EN MATERIA NO VOLÁTIL (EN MASA)	61-63%	UNE-EN ISO 3251
CONTENIDO EN MATERIA NO VOLÁTIL (EN VOLUMEN)	43-45%	UNE-EN ISO 23811
CONTENIDO MÁXIMO EN COV PERMITIDO	40 g/L	2004/42/II A clasificación
CONTENIDO MÁXIMO EN COV DEL PRODUCTO	40 g/L	2004/42/II A clasificación

PROPIEDADES DE APLICACIÓN	VALOR	NORMA
RENDIMIENTO TEÓRICO	8-10 m ² /L - 5-7 m ² /kg a 50µm secas	UNE-EN ISO 23811
ESPESOR DE PELICULA SECA	74 micras	UNE-EN 1062-1
DILUCIÓN 1ª MANO	10-20 %	
DILUCIÓN 2ª MANO Y SUCEVAS	5-10%	
DILUYENTE	AGUA	

PROPIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (VELOCIDAD TRANSMISION VAPOR)	189,965 g/m2. dia	UNE-EN ISO 7783-2
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (ESPESOR CAPA AIRE EQUIVALENTE)	0,11 m	UNE-EN ISO 7783-2
PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA	0,099 kg/(m2.h0,5)	UNE-EN 1062-3
RESISTENCIA A LA FISURACIÓN (CARGA)	n.a.	UNE-EN 1062-7
RESISTENCIA A LA FISURACIÓN (ANCHURA FISURA)	n.a.	UNE-EN 1062-7
PERMEABILIDAD AL DIÓXIDO DE CARBONO (FLUJO DE DIFUSION)	80,09 g/m2. dia	UNE-EN 1062-6
PERMEABILIDAD AL DIÓXIDO DE CARBONO (EQUIVALENTE DE DIFUSION)	3 m	UNE-EN 1062-6
CLASIFICACIÓN MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PARA ALBAÑILERÍA EXTERIOR Y HORMIGÓN	G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0	UNE-EN 1062-1

CONDICIONES DEL SOPORTE

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

CONDICIÓN	VALOR
Temperatura del sustrato	Entre 5°C y 35°C.
Temperatura ambiente	Entre 5°C y 35°C.
Humedad del sustrato	Suporte seco con una humedad < 10%.
Punto de rocío	El sustrato debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia del recubrimiento en paredes y pisos debido a la condensación. En condiciones de temperatura alta y baja humedad en el ambiente, se incrementa la probabilidad de que aparezcan eflorescencias en el acabado del producto.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS

- En exteriores, limpiar toda la superficie mediante medios mecánicos, por ejemplo, chorro de agua a alta presión.
- La superficie deberá quedar consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso de necesitarse igualar el sustrato, proceder a su reparación con los productos adecuados de la gama KROMACRIL PLASTES.
- Para uniformar la absorción y consolidar la superficie, se puede aplicar también una mano de KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907) o de KROMALITE IMPRIMACION AQUA (KR-0929).
- A continuación aplicar KROMALITE FACHADA AQUA

SUPERFICIES YA PINTADAS

- En exteriores, limpiar toda la superficie mediante medios mecánicos, por ejemplo, chorro de agua a alta presión
- Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme.
- Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y/o no perfectamente adheridas.
- Reparar las imperfecciones, y proceder como se indica para las superficies nuevas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA SOPORTES EN BUEN ESTADO**Hormigón:**

- La superficie debe estar seca y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo 3 semanas).
- El estado del sustrato debe cumplir con las exigencias de la norma para hormigón UNE-EN ISO 1504-2, en sus requisitos de prestaciones para revestimientos.

Morteros:

- Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante productos adecuados, por ejemplo, tratamiento con ácido clorhídrico (Sulfumán) rebajado con 10 partes de agua.

Fibrocemento:

- Eliminar alcalinidad según consideraciones para morteros.

Yesos porosos:

- Con el fin de impedir que se produzca una excesiva absorción en el posterior pintado, aplicar una mano de KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907).

Yesos frágiles:

- Para fortalecer la capa externa creando una retícula de resina que además permita la transpiración, reduzca la absorción y facilite el pintado posterior, aplicar una mano de KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907).

Revocos y enlucidos de albañilería:

- El estado del sustrato debe cumplir con la norma para morteros UNE-EN 998-2, y siguiendo sus especificaciones, el valor de adhesión al mismo debe adecuarse al especificado en el marcado CE del fabricante del sustrato. En ningún caso debe ser inferior a 0,2 N/mm². El valor medio debe ser 0,3 N/mm².

Pinturas antiguas:

- Es importante la calidad de los revestimientos antiguos.
- Su adherencia, no debe ser menor de 0,7 N/mm², y a su vez el valor medio en muestreos debe ser superior a 1 N/mm² (norma UNE-EN ISO 1504-2).
- Extremar la limpieza en toda la superficie con chorro de vapor o chorro de agua a alta presión.
- En el caso de pinturas brillantes, abrir el poro con medios mecánicos, y proceder como en superficies nuevas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA SOPORTES EN MAL ESTADO**Ennegrecimientos provocados por mohos y algas:**

- Se procederá a su eliminación y desinfección frotando enérgicamente las manchas con un cepillo utilizando lejía de uso doméstico. A continuación tratar la superficie con KROMACRIL LIMPIADOR REFORZANTE (KR-0905) y a continuación dar una mano de KROMACRIL IMPRIMACIÓN SANEADORA SELLADORA.

Salitre:

- Rascado con cepillo o pulido a máquina y posterior tratamiento químico con ácido clorhídrico (Sulfumán) rebajado con 10 partes de agua. A continuación tratar con KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907).

Manchas de óxido procedentes de los forjados:

- Dar dos manos de KROMACRIL KROMALITE ANTIMANCHAS (KR-1612).

Pinturas antiguas con adherencia deficiente:

- En caso de adherencia menor de 0,7 N/mm² (norma UNE-EN ISO 1504-2), actuar con medios mecánicos adecuados para eliminar la pintura antigua. El sustrato debe quedar convenientemente preparado para aceptar el nuevo acabado. Proceder como en sustratos nuevos.

Superficies Inconsistentes:

- Las superficies con patologías como desconchados, cuarteamientos, caleo, ampollas, etc&, necesitarán ser tratadas eliminando completamente las pinturas existentes por medios mecánicos.
- A continuación se aplicará una mano de cualquiera de los siguientes productos; KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907) o de KROMALITE IMPRIMACION AQUA (KR-0929), y proceder como se indica para las superficies nuevas.

Para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar previamente el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por nuestro departamento técnico.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO TEÓRICO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	KROMACRIL FIJATIVO F-1 (KR-0907)	14-18 m ² /L	1/1 en agua	1
IMPRIMACIÓN	KROMALITE IMPRIMACION AQUA (KR-0929)	10-14 m ² /L	al uso	1
IMPRIMACIÓN	KROMALITE FACHADA AQUA	8-10 m ² /L	10-20% agua	1
ACABADO	KROMALITE FACHADA AQUA	6-8 m ² /L	5-10% agua	2

PROCESOS DE APLICACIÓN

PROCESO	INSTRUCCIONES
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> • Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola Airless. • Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless. • La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una opacidad óptima. • Para proyección mediante equipo Airless, utilice lo siguiente: presión de ~150 bar, boquilla de ~0,38-0,53 mm, ángulo de aplicación de ~50°-80°.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

TIEMPOS DE ESPERA

Secado a 20°C y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurrida media a una hora y se puede repintar a las 6-8 horas.

SEGURIDAD

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO LER	TIPO DE RESIDUO
MSDS-5924	08 01 12	NO PELIGROSO

ALMACENAJE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación.

El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

PARTIDA ARANCELARIA

Código TARIC: 3209 10 00

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Kromacril
PROFESIONAL
LINEA