HOJA TÉCNICA

REF: **58.900**

POLYMERISAT "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Imprimación impermeabilizante e incolora.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se emplea principalmente sobre yeso, revoques, obra vista, hormigón, piedra natural o artificial y sobre materiales absorbentes en general.

Como protector de fachadas y obras vistas al exterior, en ambientes húmedos y al lado del mar.

También como mano de anclaje para las capas siguientes.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros
- 20 litros

CARACTERÍSTICAS

Color:	Incoloro
Peso específico:	0,850 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	< 21 ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **58.900**

POLYMERISAT "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Rendimiento:	12 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	20 minutos
Contenido sólido:	10 %
Viscosidad de suministro:	DIN-4/15 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel, brocha, rodillo o pistola.

Puede diluirse con **20.300 Diluente "Go-Gay"** o bien con **20.125 Mon Lac Diluente**.

La mampostería nueva debe estar seca y habiendo reaccionado ya completamente.

Procurar que el producto impregne toda la superficie sin dejar zonas libres.

En casos de humedad y moho, es conveniente aplicarlo una vez la superficie este lo más seca y limpia posible. A continuación dar 2 o 3 manos de Polymerisat.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

El Polymerisat proporciona una película aislante e impermeable contra la humedad, eflorescencia, moho, salitre, etc.

Puede aplicarse la mano de pintura a las 2 horas de aplicado el Polymerisat.

OBSERVACIONES

Como capa de acabado puede utilizarse una pintura de dispersión:

- 72.100 Exter Mur "Cinco Aros"
- 78.100 Pintura Plástica Mate "Cinco Aros"

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **58.900**

POLYMERISAT "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

- 78.200 Pintura Plástica Satinada "Cinco Aros"

o también un esmalte sintético:

- 43.028 Esmalte Sintético Brillante
- 43.100 Esmalte Sintético Satinado
- 43.200 Esmalte Sintético Mate
- 73.100 Humo Fix "Cinco Aros"

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.